

W-THANE 911/C

Poliacrilato elastico a basso punto di fusione

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Aspetto:	Fluido
Colore:	Giallo chiaro Trasparente
Odore:	Caratteristico
Residuo Secco:	21.0 % +/- 1.0
pH (sol al 10%):	6,5 +/- 1.0
Carica:	Anionica
Solubilità:	Miscibile in H ₂ O
Rigidità film:	Morbido
Resistenza all'idrolisi:	Buona

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

W-THANE 911/C è uno speciale formulato a base di resine acriliche a basso punto di fusione ed alto potere penetrante nella pelle. Produce un film molto elastico e trasparente.

Per le sue caratteristiche W-THANE 911/C è particolarmente indicato nell'utilizzo della formulazione di compound di fondo di pelli pieno fiore in quanto, consente una ottima adesione sulla superficie della pelle senza caricare troppo la superficie della pelle.

L'elevata capacità di penetrazione consente di ottenere un notevole effetto di riempimento delle fibre e livellamento dei difetti aumentando contemporaneamente le performance di adesione dei prodotti chimici sulla pelle.

Suggeriamo l'uso del W-THANE 911/C come prodotto di aggancio nel caso in cui le pelli vengano rifinite con la tecnologia LAYERTECH.

La fusione del W-THANE 911/C durante l'applicazione del Layertech in calandra calda, permette di ottenere una fusione completa tra il prodotto ed il Layertech stesso mascherando perfettamente i difetti e senza caricare il fiore.

Le pelli rifinite con questa tecnica risulteranno con un fiore fermo e compatto diminuendo l'effetto della soffiatura e dello sdoppiamento del fiore.

APPLICAZIONI

W-THANE 911/C può essere applicato sia a spruzzo che a roller.

Può essere colorato con pigmenti anionici in quantità del 6% - 8% sul peso del prodotto puro.

Il prodotto può essere diluito in acqua ma suggeriamo di applicare W-THANE 911/C sulla pelle senza diluire.

Se applicato senza diluizione, fare attenzione alla regolazione della pressione dell'aria e dell'apertura degli ugelli, in modo da ottenere una fine e regolare nebulizzazione.

Revisione 01 del 14/10/2026

Le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto sono state determinate in accordo a procedure interne mediante metodi di analisi riconducibili a norme nazionali e/o internazionali riconosciute. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate sulle nostre attuali conoscenze. Data la molteplicità dei fattori che possono influenzare la lavorazione e l'impiego dei nostri prodotti, il cliente è comunque tenuto ad effettuare da parte sua prove e controlli. Nessuna responsabilità può essere da noi assunta per un uso non corretto del prodotto.

CHIMONT INTERNATIONAL SPA

Tel. +39 0571 447011 – Via dell'Industria 42 – 56022 – Castelfranco di Sotto (Pisa) Italy

Info@chimont.it www.chimontgroup.it – P.I./C.F. 01410250508 – R.E.A. Pisa n.125831

Chimont International S.p.A. is a certified company Uni En Iso 9001-Uni En Iso 14001 and Uni En Iso 45001